



## HOJA DE INFORMACION TECNICA

# SILOC ADHESIVO PARA P V C

### PRODUCTO

Adhesivo para pegar plásticos del tipo vinílico (especialmente el policloruro de vinilo-PVC), blandos y rígidos, en base a resinas disueltas en solventes orgánicos, de secado a temperatura ambiente. Especialmente adaptado para tubos y accesorios de PVC rígido.

### PROPIEDADES GENERALES

<b>Aspecto:</b>	líquido viscoso a gel brillante, traslúcido, de olor característico.
<b>Solubilidad:</b>	en acetona
<b>Viscosidad:</b>	4.000-6.000 mPa.s (Brookfield RVT, spindle 4 a 20 rpm)
<b>Extracto seco (MC-S-50.032):</b>	18 – 24 %
<b>Tiempo abierto:</b>	10-15 minutos
<b>Temperatura de aplicación:</b>	+10 a +30°C
<b>Tiempo de curado:</b>	parcial: 1 hora total: 5 horas
<b>Resistencia química:</b>	al agua, agua salada, agua con detergente o agentes de limpieza, ácidos y bases diluidos
<b>Resistencia a la temperatura:</b>	-20 a +70°C

*MC-S- Métodos de control propios. Copias disponibles*

### APLICACION

Adhesivo para pegar piezas plásticas de PVC (policloruro de vinilo) rígidas. Especialmente adaptado para tubos y accesorios de PVC rígido. Al secar queda una película transparente.

### **MODO DE USO**

Lije y limpie las superficies de los cuerpos a unir, las mismas deben estar libres de polvo.  
Aplique el adhesivo sobre ambas superficies y ensamble girando las piezas, en 1 hora las piezas están firmes.  
Espere 5 horas antes de someter las cañerías a presión máxima de trabajo.

### **PRESENTACION**

Pomos por 60 g.

### **PRECAUCIONES**

#### **a) De uso**

### **ATENCION**

*Evite inhalar los vapores del producto. Usar en lugares ventilados  
Usar guantes, gafas y/o mascara de protección para los ojos/la cara  
Mantener alejado del calor/ de chispas / de llamas al descubierto / de superficies calientes. No fumar.*

#### **b) De almacenaje:**

Mantener en lugares frescos y secos, al reparo de las radiaciones solares, en los envases originales cerrados (a menos de +25 °C).

##### **Vida útil:**

Cartuchos por 60g.            36 meses.

Después de estos tiempos comienza una paulatina disminución de sus características.

Evitar cualquier contaminación, una vez abierto usar su contenido dentro de los primeros 30 días.

No volver al envase original el producto una vez salido del mismo

Luego de utilizar el producto cerrar bien el envase para evitar el ingreso de aire.

#### **c) Toxicidad:**

Consultar la hoja de Seguridad correspondiente

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro control.

Fecha de redacción: Abril 2020

Revisión: 01

**ANAEROBICOS S.A.** - Calle 117 N° 6274 - (B1655CTB) Villa Loma Hermosa - San Martín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina Teléfono: (54-11) 4848-5555 Fax: (54-11) 4848-5561.

[www.anaerobicos.com.ar](http://www.anaerobicos.com.ar)

e-mail: [asist\\_tec@anaerobicos.com.ar](mailto:asist_tec@anaerobicos.com.ar)