



HOJA DE INFORMACION TECNICA

SILOC SILICONA NEUTRA PARA METALES LINEA PROFESIONAL

PRODUCTO

Sellador/adhesivo de un componente, de curado neutro que a temperatura ambiente, se convierte en un caucho flexible y tenaz por efecto de la humedad atmosférica.

PROPIEDADES GENERALES

a) Sin curar:

Aspecto:	pasta tixotrópica
Color:	negro
Densidad (ISO 1183 -B) :	1,01 (± 2%) g/cm ³
Tiempo de formación de piel: (23 °C, 50 % humedad relativa)	15-30 minutos
Tiempo de curado : (23°C, 50% humedad relativa)	24 horas para un espesor de 2 mm.
Temperatura de aplicación:	+5 a +35 °C
Relación de extrusión: (23 °C, presión 0,63 N/mm ² , pico 3 mm)	450 (± 2%) ml/min

b) Curado:

Aspecto:	caucho flexible y tenaz, de superficie brillante
Color:	negro
Resistencia a la tracción (ISO 8339) :	0,5 MPa
Elongación a la ruptura (ISO 8339) :	250 - 300 %
Elongación de servicio (ISO 11600) :	25 %
Temperatura de trabajo:	-40 a +150 °C
Dureza (ISO 868) :	18 - 24 Shore A
Resistencia química:	Excelente al agua, radiación UV, jabones, detergentes, amoníaco y demás agentes de limpieza. No recomendado para el contacto con hidrocarburos

APLICACION

Adhesivo sellador para múltiples usos en automóviles: juntas de catalizadores e intercooler (no afecta a sensores y circuitos), sellado de orificios en carrocerías, refuerzos de sellado de mangueras, entre otros. Para materiales de construcción: aluminio, acero, chapa galvanizada, PVC, fibrocemento, vidrio, superficies esmaltadas, enlozadas y pintadas.

MODO DE USO

Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y firmes. Córtese la cánula en forma oblicua a 45 ° y a la medida del grosor del cordón que se desee obtener. Los cartuchos requieren el uso de pistolas aplicadoras mecánicas.

Para su alisarlo utilícese una espátula, esponja u otro elemento impregnado de agua y detergente.

PRESENTACIÓN

Cartuchos por 280 gr.

PRECAUCIONES

a) De almacenaje:

Mantener en lugares frescos y secos, al reparo de las radiaciones solares, en los envases originales cerrados (a menos de +25 °C).

Vida útil :

Cartuchos por 280 gr. 15 meses

Después de estos tiempos comienza una paulatina disminución de sus características.

b) De uso:

Evitar cualquier contaminación, una vez abierto usar su contenido dentro de los primeros 30 días. Luego de utilizar el producto cerrar bien el envase para evitar el ingreso de aire.

c) Toxicidad:

Puede causar irritación a pieles muy sensibles o personas alérgicas.

Para completar esta información lea la Ficha de Seguridad del producto.

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro control.

Fecha de redacción: Julio 2016.

Revisión: 02

ANAEROBICOS S.R.L - Calle 117 N° 6274 - (B1655CTB) Villa Loma Hermosa - San Martín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina Teléfono: (54-11) 4848-5555 Fax: (54-11) 4848-5561.

www.anaerobicos.com

e-mail: asist_tec@anaerobicos.com.ar